

## arkusz danych technicznych

PL

### Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Wymiary	Panele	630-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	6 paneli / 2,166 m <sup>2</sup> / 16,50 kg
	Długości zagnieżdżone	5 pełnych paneli
	Paleta	55 opakowań / 119,13 m <sup>2</sup> / 927,5 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Instalacja	ISO 24334	Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ścierna		Dąb azjatycki 3 mm (Quercus Mongolica)
Klasa		1bis
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		2-stronna fuga
Poziom połysku	60°	6 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 14342	Klasa 23



### Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	EN 12667	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,10 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



1 bis

PL

## Opis klasy

Faktura	Lekko szcztokowany
Klasy	Lekko rustykalny
Zmienność koloru	Niski
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń; $\varnothing \leq 10\text{mm}$
Niezdrowe sęki	$\varnothing \leq 8\text{mm}$
Kora	$\leq 5\text{mm}$ szerokości, $\leq 55\text{mm}$ długości
Biel	$< 2\%$
Pęknięcia na końcach	$\leq 6\text{mm}$ szerokości, $\leq 100\text{mm}$ długości
Pęknięcia powierzchniowe	$\leq 6\text{mm}$ szerokości, $\leq 100\text{mm}$ długości
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Nie dopuszcza się
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

## Opis klasy— 2 kryteria

### Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



### Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

