

## arkusz danych technicznych

PL

### Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Wymiary	Panele	600-2200 x 220 x 15/ 4 mm
	Opakowanie	6 paneli / 2,904 m <sup>2</sup> / 24,50 kg
	Długości zagnieżdżone	5 pełnych paneli
	Paleta	40 opakowań / 116,16 m <sup>2</sup> / 940 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Instalacja	ISO 24334	Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ściernalna		Dąb europejski 4 mm (Quercus Robur)
Klasa		Rustykalny B+
Powierzchnia		Mocno szcztokowany
Fuga		2-stronny skos fuga
Poziom połysku	60°	6%
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 14342	Klasa 31



### Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	EN 12667	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,13 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



EN 14342



Rustykalny B+

PL

## Opis klasy

Faktura	Postarzany i głęboko szorstkowany - Skos: postarzany
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Medium
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń
Niezdrowe sęki	Częściowo wypełnione
Kora	Wyjątkowo dozwolone, jeśli są odpowiednie z estetycznego punktu widzenia
Biel	Nie dopuszcza się
Pęknięcia na końcach	Max. 30%, szerokości $\leq$ 10mm, długości $\leq$ 300mm
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszcza się bez ograniczeń, częściowo wypełnione
Otwory po kornikach	Ślady owadów dozwolone, owady niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone ograniczone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Oryginalne cięcia piłą



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

## Opis klasy— 2 kryteria

### Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



### Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

