







arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| Wielowarstwowa podłoga z drewna dębowego | EN 14342 (Free Class) | DOP PQ2021-1 |
| Wymiary | Panele | 625 x 125 x 15/ 3 mm |
| | Opakowanie | 16 paneli / 1,25 m ² / 11,50 kg |
| | Długości zagnieżdżone | - |
| | Paleta | 64 opakowań / 80 m ² / 756 kg |
| Gęstość | EN ISO 23996 | 600-650 kg/m ³ |
| Instalacja | ISO 24334 | Pióro i wpust (klejone) |
| Warstwa ścieralna | | Dąb azjatycki 3 mm (Quercus Mongolica) |
| Klasa | | Rustykalny B+ |
| Powierzchnia | | Postarzone, drapane i szcztokowane |
| Fuga | | Starzony skos 4V |
| Poziom potysku | 60° | 5-9% |
| Obróbka wykończeniowa | | Olej UV (Pure), olej OX (inne kolory) |
| Gwarancja | Użytek domowy Użytek komercyjny | 20 lat na żądanie |
| Klasa użyteczności | EN 14342 | Klasa 23  |

Właściwości produktu

| Charakterystyka | Metoda testowa | min. wym. | Wynik |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| Wewnętrzna jakość powietrza | | | A, REACH |
| Klasa reakcji na ogień |  EN 13501-1 | | Dfl-S1 |
| Antypoślizgowość |  EN 13893 | | DS (≥ 0,30) |
| Emisja Formaldehydu |  EN 717-1 | ≤ 0,124 mg/m ³ | E1 |
| Zawartość pentachlorofenolu |  EN 12673 | < 5 ppm | < wykrywalny limit |
| Ogrzewanie podłogowe |  EN 12667 | R < 0,15 m ² K/W | R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone |
| Trwałość biologiczna | | | Klasa 1 |

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu

Rustykalny B+

PL

Opis klasy

| | |
|--------------------------|--|
| Faktura | Postarzany i głęboko szczotkowany - Skos: postarzany |
| Klasy | Bardzo rustykalny |
| Zmienność koloru | Wysoki |
| Zdrowe sęki | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Niezdrowe sęki | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Kora | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Biel | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Pęknięcia na końcach | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Pęknięcia powierzchniowe | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Otwory po kornikach | < 3mm; 8/400mm częściowo wypełnione |
| Próchnienie/butwienie | Nie dopuszcza się |
| Plamy niebieskie/żółte | Dozwolone |
| Zdrowy rdzeń | Dozwolone |
| Ślady po maszynach | Nie dopuszcza się |



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

