






arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

Podłoga z litego drewna dębowego	EN 13489 (Free Class)	DOP MAS2021
Wymiary	Panele	300-1800 x 120 x 15 mm
	Opakowanie	7 paneli / 1,512 m ² / 17 kg
	Długości zagnieżdżone	min. 1
	Paleta	49 opakowań / 74,088 m ² / 828,5 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ścierna		Dąb europejski (Quercus Robur)
Klasa		Rustyczny AB+
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysk	60°	< 8%
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	30 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	

Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu	 EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	 EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,14 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu

EN 14342



Rustykalny AB+

PL

Opis klasy

Faktura	Lekko szczerkowany
Klasy	Bardzo rustykalny
Zmienność koloru	Medium
Zdrowe sęki	$\varnothing \leq 50\text{mm}$
Niezdrowe sęki	$\varnothing \leq 30\text{mm}$
Kora	Nie dopuszcza się
Biel	Max 1/3 na deskę
Pęknięcia na końcach	Długość maks. 5 cm; szerokość 1 mm
Pęknięcia powierzchniowe	Szerokość 1 mm, długość bez ograniczeń
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

